

2+1 HERODUR MDF ASTAR

Tanımı

Poliüretan esaslı, çift komponentli, MDF ve sunta yüzeylerde kullanılan astar boyadır. Mdf, sunta gibi emici yüzeylerde katı maddesinin fazla olması nedeniyle dolgun bir yüzey oluşturulur. Zımpara kolaylığı sayesinde, elde edilen yüzey son derece düzgün, sert ve pürüzsüzdür.

Kod

852.33,Seri

Renk

Beyaz ve Siyah

Kullanım Alanları

İç mekan mobilya, dekorasyon işlerinde Mdf ve sunta yüzeylerde lake son kat boyaların altında astar olarak kullanılır.

Teknik Özellikleri

Katı Madde (Ağırlıkça)

%68±2

Yoğunluk

1,40±0,05 gr/cm³

İncelme Oranı

%10 - 15

Karışım Oranı

2+1 MDF Astar

Ağırlıkça

2 Kısım

MDF Astar Sertleştirici (827.06,804)

1 Kısım

Toz Kuruma

10-15 dakika

Dokunma Kuruma

45-60 dakika

Karışım Ömrü

3-4 saat (20°C)

Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)

13-14 saniye

Boyanabilen Alan

50-60 micron kuru film kalınlığında 120-150 gr/m²

Tatbikat Şekli

MDF veya sunta yüzeylere, her kat 150-180 gr/m² olacak şekilde 2 veya daha fazla kat uygulama yapılır. Katlar arasında, uygulama miktarı ve ortam sıcaklığına göre 1-2 saat bekleyerek ara zımpara yapılmalıdır. Sonkat boya uygulaması astar uygulamasından en erken 1 gün sonra yapılmalıdır. Katlar arasında pürüz kırma zımpara yapılması yüzeyin daha düzgün elde edilmesini sağlayacaktır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.

Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-01 REV. NO/ TARİH: 00 / 17.12.2015

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağz Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

