

## 2+1 POLİÜRETAN DOLGU VERNİK

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Tanımı</b>                              | İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli, çabuk zımpara olan bir dolgu verniktir. 2+1 Poliüretan dolgu vernik yüksek doldurma gücüne sahiptir. Kısa sürede kolayca zımparalanabilir. Ahşabın doğal renginde değişiklik yapmaz.                                                                            |             |
| <b>Kod</b>                                 | 875,36,835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Kullanım Alanları</b>                   | Her türlü masif ve kaplama yüzeyi son kat vernik ve boya uygulamasına hazır hale getirmek için formüle edilmiştir.                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>Teknik Özellikleri</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Katı Madde (Ağırlıkça)</b>              | %61 ± 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>İncelme Oranı</b>                       | Tiner (908,04,801) ile % 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Karışım Oranı</b>                       | 2+1 PÜ Dolgu Vernik                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ağırlıkça 2 |
|                                            | Sertleştirici (827,06,807,V1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |
| <b>Toz Kuruma</b>                          | 5 – 7 dakika                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Dokunma Kuruma</b>                      | 25 – 30 dakika                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Karışım Ömrü</b>                        | 4 saat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)</b> | Sprey 15 saniye                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Boyanabilen Alan</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Tatbikat Şekli</b>                      | Ahşap yüzeyine spreyc olarak uygulanır. Uygulama öncesinde yüzeyler tozlardan arındırılmalıdır. Yukarıda belirtilen karışım oranlarına bağılı kalınarak hazırlanan karışım istenen yüzey doygunluğına göre uygulanır. Ortam sıcaklığı veya uygulama miktarına bağılı olarak katlar arasında 20 – 30 dakika beklenmelidir. |             |
| <b>Dikkat Edilecek Hususlar</b>            | Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.                                                                                                     |             |