

HERODUR ÇİZİLMEZ MULTICOAT MAT VERNİK SERİSİ

Tanımı	HERODUR Çizilmez Multicoat Mat Vernikler, ahşap yüzeyler için geliştirilmiş iki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli mobilya vernikleridir.	
Kod	825,51,831,M İpek Mat (40 – 45 GU) 825,52,832,M Yarı Mat (25 – 30 GU) 825,53,833,M Mat (15 – 25 GU)	
Kullanım Alanları	HERODUR Çizilmez Multicoat Mat Vernikler iç mekan uygulamalarında kullanılır. Uygulandığı yüzeye ipeksi, kaygan bir görünüm verir. Poliüretan yapısı nedeniyle fiziksel yönden sert, çizilme ve darbelere dayanıklı, sararmaya karşı dirençli bir film oluşturur.	
Teknik Özellikleri		
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 35 ± 2	
Yoğunluk	0,97 ± 0,05 gr/ml	
İncelme Oranı	Tiner ile % 40 – 50	
Karışım Oranı	Herodur Çizilmez Multicoat Vernik Herodur Özel Sertleştirici (827,30,991)	Ağırlıkça 5 Kısım 1 Kısım
Toz Kuruma	20 dakika	
Dokunma Kuruma	60 dakika	
Karışım Ömrü	24 saat	
Uygulama Viskozitesi (20°C / DINCUP #4)	Sprey 15-16 saniye	
Tatbikat Şekli	HERODUR Çizilmez Multicoat Vernik ham masif veya kaplama yüzeye direkt uygulanır. Yukarıda belirtilen karışım oranlarına bağlı kalınarak hazırlanan karışım yüzeye 1 kat uygulanır. Pürüz zımparalama işleminden sonra yüzeye 1 veya 2 kat daha Multicoat Vernik uygulaması yapılır. Ortam sıcaklığı ve uygulama miktarına bağlı olarak katlar arasında 15 – 30 dakika beklenmelidir. Tozsuz bir ortamda kürlenmeye bırakılan ürün ipeksi, pürüzsüz ve kaygan bir yüzey sağlar.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonunda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan, serin yerlerde stoklanmalıdır.	

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-09 REV. NO/ TARİH: 01 / 03.04.2019

