

EPOXY COAL-TAR

Tanımı	Epoxy esaslı, çift komponentli, COAL-TAR antikorozyf bir son kat boyadır		
Kod	514.51.600		
Renk	Siyah		
Kullanım Alanları	Yer altı ve yer üstü boru hatları, barajlarda ve rafineri tesislerinde su ile temastaki çelik konstrüksiyon ve metal yüzeylerde kullanılır.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 88 ± 1 (Tatbikatta)		
Yoğunluk	1,61g/ml		
İncelme Oranı	%10 (Epoxy Tiner ile)		
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Epoxy Coal-Tar Boya	1 Kısım	
	Epoxy Coal-Tar II. Komponent	1 Kısım	
Toz Kuruma	20-25 dakika		
Dokunma Kuruma	2.5-3 saat		
Karışım Ömrü	6 saat		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	70-75 saniye		
Boyanabilen Alan	250-500 micron kuru film kalınlığında 300-450 gr/m ²		
Tatbikat Şekli	Çelik yüzeylerin üzerindeki yağ, kir, eski boya artıkları ve pas temizlenene kadar SIS Standartlarına göre Sa2½ mertebesinde kum püskürtme ile temizlenmelidir. 2,1 - 3 mm. Meme çaplı pistole ve 4-6 atm basınç ile uygulama yapılmalıdır. Epoxy Zinc Rich Astar ile astarlanmış yüzeylere uygulanabilir.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Uygulama ortamı +5 °C' den düşük olmamalıdır. Karışım oranı çok hassas yapıp, çok iyi karıştırılmalıdır. Tam kimyasal rezistansını elde etmeden önce servise alınmamalıdır. Üzerine herhangi bir son kat boya uygulanmamalıdır. Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No:14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com



