

HERODUR POLİURETAN EXTRA PARLAK VERNİK

Tanımı	Poliüretan esaslı, çift komponentli, sert ve parlak görünümlü bir son kat verniktir.		
Kod	825,30,830		
Renk	Şeffaf		
Kullanım Alanları	Dahili mekan mobilya ve dekorasyon işlerinde her türlü masif ve kaplama yüzeylerde ve parkelerde son kat vernik olarak kullanılır. Darbe ve sürtünmelere, alkole, ısı ve neme son derece dirençli, çok düzgün ve parlak görünümde üstün kalitede verniktir. Uygulandığı yüzeyleri çok iyi korur, dekoratif ve estetik bir görünüm kazandırır.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	%30±1		
Yoğunluk	0,99±0,05 gr/ml		
İncelme Oranı	Herodur Tiner (908,16,800) ile %1-5		
Karışım Oranı		Ağırlıkça	Hacimce
	Herodur Extra Parlak Vernik	2	2
	Herodur Uni. Sertleştirici(827,06,803)	1	1
Toz Kuruma	40-50 dakika		
Dokunma Kuruma	1-2 saat		
Karışım Ömrü	3 saat (20°C)		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15-16 saniye		
Boyanabilen Alan	50-60 micron kuru film kalınlığında 120-150 gr/m ²		
Tatbikat Şekli	Dolgu vernik uygulanmış ve zımparalanmış temiz yüzeylere uygun karışım oranına göre hazırlanmış Herodur Extra Parlak Vernik ince katlar halinde 2 veya 3 çapraz kat olarak spray tabancası ile uygulanıp tozsuz ortamda kurumaya bırakılır. Verniğin istenilen parlaklıkta olması için karışım oranına ve uygun tiner kullanılmasına kesinlikle riayet edilmelidir.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		