

EPOXY ZINC RICH ASTAR BOYA

Tanımı	Epoxy esaslı, çift komponentli, çinkoca zengin antikorozyf ilk kat astar boyadır.		
Kod	542.33.791		
Renk	Koyu Gri		
Kullanım Alanları	Her türlü sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyonlarında, barajlarda, köprülerde, otoyol quard raylarda, enerji nakil hatlarının çelik konstrüksiyonlarında, gemilerde galvanik etkiyle metali katodik olarak korumak için kullanılır.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 85 ± 1		
Yoğunluk	2.05± 0,05 g/ml		
İncelme Oranı	Pistole Uygulamada (Epoxy Tiner ile) % 15-20 Rulo Uygulamada (Epoxy Tiner ile) % 10-15		
Karışım Oranı		Ağırlıkça	Hacimce
	Epoxy Zinc Rich Astar	8 kısım	4 kısım
	Epoxy II. Komponent (517.00.803)	1 kısım	1 kısım
Toz Kuruma	30 dakika		
Dokunma Kuruma	1 saat		
Karışım Ömrü	8-10 saat		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Pistole 20-22 saniye Rulo 40-50 saniye		
Boyanabilen Alan	Min. 25 micron kuru film kalınlığı için 100-120 gr/m ²		
Tatbikat Şekli	Çelik yüzeylerin üzerindeki yağ, kir, eski boya artıkları ve pas temizlenene kadar SIS Standartlarına göre Sa2½ mertebesinde kum püskürtme ile temizlenmelidir. Eski ve kuru beton yüzeyler de ise, en üst tabakalardaki mukavemeti düşük kısım temizlendikten sonra; pistole, rulo veya fırça ile 25-50 micron kuru film kalınlığı olacak şekilde tatbikat yapılır. Çift komponentli olduğu için daldırma tatbikatına uygun değildir.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-142 REV. NO/ TARİH: 00 / 20.06.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

