

RAPİD ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA

Tanımı	Kısa yağlı alkid esaslı, seri hava kurumalı, kısmi termoplastik bir son kat boyadır..	
Kod	124. Seri	
Renk	İstenilen her renkte yapılabilir.	
Kullanım Alanları	Özellikle zirai alet ve makinalarında, metal eşya sanayisinde ve küçük sanayinin uğraştığı tüm alanlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır.	
Teknik Özellikleri		
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 70 ± 2	
Yoğunluk	1,2 ± 0,05 g/ml	
İncelme Oranı	% 20 – 25 (Herend Tiner ile)	
Toz Kuruma	15 – 30 dakika	
Dokunma Kuruma	1 – 3 saat	
Parlaklık (60° glossmetre)	90 – 95 Gloss	Parlak
	30 – 40 Gloss	Yarı Mat, mat
	10 – 20 Gloss	Mat
Uygulama Viskozitesi (20 °C / 4 DINCUP)	16-20 saniye	
Boyanabilen Alan	Min. 40 - 50 micron kuru film kalınlığı için 100-120 gr/m ²	
Tatbikat Şekli	Boyanacak yüzeyler, tatbikattan önce toz, yağ ve pastan temizlenmelidir. Boya tabancası ile püskürtme metodu şeklinde tatbik edilir. Daldırma ve fırça tatbikatları için özel formülasyon gereklidir. Kat üstüne kat tatbikatları max. 1 saat içerisinde son kat tatbik edilmelidir.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.	

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-143 REV. NO/ TARİH: 00 / 20.06.2016