

İZOKAT BARIYER ASTAR & İZOKAT BARIYER VERNİK

Tanımı	İZOKAT BARIYER ASTAR ve İZOKAT BARIYER VERNİK, mobilya üretiminde kullanılan ahşapların cumba ve derz bölgelerine uygulama sonucunda izolasyon görevi yapması için tasarlanmış ürünlerdir. İZOKAT BARIYER ASTAR' ın MDF yüzeylerde, İZOKAT BARIYER VERNİK' in kaplama ve masif yüzeylerde kullanılması önerilir.		
Kod	102,33,000,V1	İZOKAT BARIYER ASTAR	
	107,39,839	İZOKAT BARIYER VERNİK	
Renk	Renksiz		
Kullanım Alanları	Nemli ortamlar için üretilecek mobilyalarda kullanılacak ahşabın bütün kısımlarına uygulanması sonucunda ahşabın nem alış verişini minimum seviyeye düşüreceği için zaman içerisinde ahşabın nem alarak şişmesini ve bozulmasını engeller. Astar veya dolgu verniği uygulaması öncesinde kullanılması halinde kullanılan bölümde bariyer oluşturacağı için astar veya dolgu verniğinin ahşap tarafından emilmesini önlemektedir.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	-		
Yoğunluk	0,90 ± 0,005 g/ml		
İncelme Oranı	N/A		
	Ağırlıkça		
Karışım Oranı	N/A		
Kuruma	20 – 25 °C sıcaklığındaki ortamda, ilk kat uygulamanın ardından 20 – 30 dakika, ikinci kat uygulamadan 2 – 4 saat sonra kurumayı tamamlar.		
Karışım Ömrü	N/A		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	18 – 20 s		
Boyanabilen Alan	10 – 12 m ² /kg		
Tatbikat Şekli	Sprey veya fırça ile uygulanabilir. Birinci kat uygulamasından 20 – 30 dakika sonra, pürüz zımparalama işlemi yapılmalıdır. İkinci kat uygulama sonrasında ortam sıcaklığına bağlı olarak 2 – 4 saat beklenmelidir. Cumba veya derz yüzeyine pürüz zımparalama işlemi yaptıktan sonra yüzey işlemlerine geçilebilir. Cumba veya derz kısımlara ilave olarak astar veya dolgu verniği uygulama ihtiyacı yoktur.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

AS-03.04/S-TDS-153 REV. NO/ TARİH: 00 / 20.06.2016

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

