

SOLVENTLESS EPOXY SON KAT BOYA

Tanımı	Çift komponentli, antikoroziyon özellikte, solventsiz bir son kat boyadır.	
Kod	534,30,XXX	
Renk	İstenilen her renkte yapılabilir.	
Kullanım Alanları	Sanayi tesislerinin beton zemin kaplamalarında, çelik boru, iskele vb. konstrüksiyonlarda antikoroziyon amaçlı olarak kullanılır. Kimyasallara ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.	
Teknik Özellikleri		
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 100	
Yoğunluk	1,45 ± 0,05 g/ml	
İncelme Oranı	N/A	
Karışım Oranı	Solventless Epoxy Son Kat Boya	Ağırlıkça 5 kısım
	Solventless Epoxy Sertleştirici	1 kısım
Toz Kuruma @25 °C	2 – 3 saat	
Dokunma Kuruma @25 °C	5 – 6 saat	
Tam Sertleşme @25 °C	7 gün	
Uygulama Viskozitesi (20 °C / 4 DINCUP)	N/A	
Boyanabilen Alan	Min. 500 mikron kuru film kalınlığı için 750-800 gr/m ²	
Tatbikat Şekli	Uygulama yapılacak yüzeylerin kir, yağ ve pastan iyice arındırılmış olması gerekir. Beton yüzeylerin tazyikli suyla iyice yıkanıp kurutulması gerekmektedir. Havanın bağıl nem yüzdesi % 80 nin üzerine çıktığında ve sıcaklık +5 °C 'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Büyük yüzeylere airless tabanca ile diğer yüzeylerde rulo ile uygulama yapılabilir. Uygulamada kesinlikle tiner kullanılmaz	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.	

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-162 REV. NO/ TARİH: 00 / 20.06.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

