

MEGAPOL 1+1 SUPER GLOSS VERNİK

Tanımı	Poliüretan esaslı, iki bileşenli verniktir.		
Kod	825,36,836		
Renk	Şeffaf		
Kullanım Alanları	Mobilya sanayinde her türlü masif ve kaplamalı yüzeylerde dolgu vernik sonrasında kullanılmak üzere formüle edilmiştir.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 35 ± 5		
Yoğunluk	0,96 ± 0,05gr/ml		
İncelme Oranı	Tiner ile % 25 - 35		
	Ağırlıkça		
Karışım Oranı	MEGAPOL 1+1 SUPER GLOSS VERNİK 1 Kısım Sertleştirici (827,06,807,V1) 1 Kısım		
Toz Kuruma	25 - 40 dakika		
Dokunma Kuruma	2 - 3 saat		
Karışım Ömrü	24 saat		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Sprey 18 - 20 saniye		
Boyanabilen Alan	Tek katta 8 - 10 kg/m ² alan verniklenir.		
Tatbikat Şekli	Masif veya kaplamalı yüzeye uygulanan Poliüretan veya Poliester dolgu verniği yüzeyi, son kat uygulamaya hazır olacak şekilde zımparalanır. Yukarıda belirtilen karışım oranlarına bağlı kalınarak hazırlanan karışım 2 veya 3 kat uygulanır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak katlar arasında 20 – 40 dakika bekleme süresi verilir.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonunda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan, serin yerlerde stoklanmalıdır.		