

## HEREND SONKAT BOYA

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tanımı</b>                              | Modifiye alkid esaslı, seri hava kurumalı, kısmi termoplastik son kat boyadır.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kod</b>                                 | 114,seri                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Renk</b>                                | İstenilen her renk yapılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kullanım Alanları</b>                   | Özellikle zirai alet ve makinalarında, metal eşya sanayisinde, küçük sanayinin uğraştığı tüm alanlarda kullanılmaktadır                                                                                                                                                         |
| <b>Teknik Özellikleri</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Katı Madde (Ağırlıkça)</b>              | %70 ± 2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yoğunluk</b>                            | 1,2 ± 0,05 gr/ml                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>İncelme Oranı</b>                       | Herend Tiner ile %20 - 25                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | Ağırlıkça Hacimce                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Karışım Oranı</b>                       | - -                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Toz Kuruma</b>                          | 10 - 15 dakika                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dokunma Kuruma</b>                      | 1 – 2 saat                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Parlaklık</b>                           | 80 ± 5 Parlak<br>35 ± 5 Yarı mat, mat<br>15 ± 5 Mat                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)</b> | 18 - 22 saniye                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Boyanabilen Alan</b>                    | Min. 40 – 50 micron kuru film kalınlığı için 100 – 120 gr/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tatbikat Şekli</b>                      | Boyanacak yüzeyler tatbikattan önce toz, yağ ve pastan temizlenmelidir. Boya tabancası ile püskürtme şeklinde tatbik edilir. Daldırma ve fırça tatbikatları için özel formülasyon gereklidir. Kat üstüne kat tatbikatları maksimum 1 saat içerisinde son kat tatbik edilmelidir |
| <b>Dikkat Edilecek Hususlar</b>            | Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.                                                           |

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-193 REV. NO/ TARİH: 00 / 15.08.2017

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

