

HERTERM ASTAR BOYA

Tanımı	Alkid – Melamin reçine esaslı, fırın kurumalı bir astar boyadır
Kod	212,33,seri
Renk	İstenilen her renk yapılabilir.
Kullanım Alanları	Genellikle otomotiv ve metal eşya sanayinde yaygın olarak kullanılır. Sanayi ve atmosferik şartlara, darbelere ve bükülmeye mükemmel dayanımlı bir son kat boyadır.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%70 ± 2
Yoğunluk	1,5 ± 0,1 gr/ml
İncelme Oranı	Herterm Tiner ile %15 - 20
Flash off	15 – 30 dakika
Fırınlama (150 °C)	20 – 30 dakika
Parlaklık (60°)	1 – 3 Gloss
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	18 - 22 saniye
Boyanabilen Alan	Min. 40 – 50 micron kuru film kalınlığı için 120 – 150 gr/m ² .
Tatbikat Şekli	Astarlanacak tüm yüzeyler tatbikattan önce toz, yağ ve pastan temizlenmelidir. Astarlanmadan önce yüzeyler tercihen fosfatlanmalıdır. Alüminyum, bakır gibi hafif metallere ise 15 micron Wash Primer tatbik edilmelidir. Boya tabancası ile püskürme metodu ile tatbik edilir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-195 REV. NO/ TARİH: 00 / 15.08.2017

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

