

HEROLAK SANTEX BINDER

Tanımı	Akrilik esaslı özel bir astardır.
Kod	752,30,830
Kullanım Alanları	Her türlü sıva, kireç badanalı yüzey, beton, tuğla, gaz beton, ytong vb duvarların ilk defa boyanmasında veya macun çekilmeden önce iç ve dış cephelerde astar olarak kullanılır. Katı madde oranı %50 dir. İncelme ve duvarın emme durumuna göre 1 kg binder ile 30 – 45 m2 lik bir alan astarlanabilir. Çok emici yüzeylerde uygulanırken fazla sulandırılmaması tavsiye edilir. Yüzey çok emici değilse 6 misli su ile inceltilir.
Özellikleri	Sürüldüğü ham duvara çok iyi nüfuz eder. Duvar yüzeyini birkaç mm derinliğe kadar tespit eder ve sağlamlaştırır. Duvara sürülecek boyanın sarfiyatını azaltır. Boyanın mukavemetini artırır. Solvent içermez, yanıcı değildir.
Kuruma süresi (@20 °C)	2 saat
İnceltici	Su
Tatbikat Şekli	Tatbik edilecek yüzey kir ve tozdan arındırılır. Yukarıda verilen bilgiler ışığında su ile inceltilerek Herolak Santex Binder fırça rulo ile tatbik edilir. Uygulama tek kat olarak yapılmalı, yüzeyde film oluşmasına izin verilmemelidir. Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Direk güneş ışığı almayan yerlerde kapalı olarak depolanmalıdır. Depolama esnasında ortam sıcaklığı 5 °C – 35 °C arasında olmalıdır. Kullanılmadığında kapalı tutulmalıdır. Donmaya karşı korunmalıdır. DİKKAT: 5 °C nin altındaki sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-225 REV. NO/ TARİH: 00 / 20.09.2018

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Ciğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40
www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

