

DERMOSTER ELASTİK ASTAR

Tanımı	Dermoster Elastik Astar, iç mekan mobilyaları için tasarlanmış, hibrid reçine esaslı, yüksek doldurma kapasitesine sahip, MDF, sunta gibi yüzeylere uygulanabilen, elastik bir astardır. Parafin içermediği için zımparalanması kolaydır. Üzerine uygulanacak sonkat boyaların çok düzgün bir yüzey vermesini sağlar.		
Kod	105,39,000,V1		
Renk	Beyaz		
Kullanım Alanları	Dermoster Elastik Astar, MDF, sunta ve çatlama riski yüksek her türlü ahşap yüzeylere uygulanabilir.		
Teknik Özellikleri			
Yoğunluk	2,00 ± 0,05 g/ml		
Ambalaj Viskozitesi (25 °C; G #5; 50 rpm)	2500 ± 1000 cP		
İncelme Oranı	% 5 - 10 (aseton ile)		
Karışım Oranı (*yaz ve kış mevsiminde değişiklik gösterebilir)	Dermoster Elastik Astar	1000 g	
	Dermoster Hızlandırıcı	10 – 25 g	
	Dermoster Sertleştirici	10 – 25 g	
Gel Time* *@25 °C , 2ml Dermoster Hızlandırıcı + 2 ml Dermoster Sertleştirici	20 – 30 dak (hava sıcaklığına bağlı olarak)		
Zımpara Süresi	Yaz mevsiminde: 4 – 5 saat Kış mevsiminde: 12 saat		
Boyanabilen Alan	1 litre Dermoster Elastik Astar ile ortalama 5 m ² alan boyanabilmektedir.		
Tatbikat Şekli	Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temizlenmiş olmalıdır. Dermoster Elastik Astar içine mevsim şartlarına göre % 1 – 2,5 oranında Dermoster Hızlandırıcı eklenir ve karıştırılır, ardından % 1 – 2,5 oranında Dermoster Sertleştirici eklenir ve karıştırılır, sprey tabancası ile uygulanır. Karışımın hazırlanması sırasında, uygulama viskozitesine göre, %5 - 10 oranında aseton eklenmesi önerilir. Katlar arasında en fazla 20 - 30 dakika ara verilmelidir.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-229 REV. NO/ TARİH: 00 / 18.01.2019

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.CİDİLİ/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40
www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

