

2+1 MEGAPOL DOLGU VERNİK

Tanımı	Poliüretan esaslı, çift bileşenli, doldurma gücü son derece yüksek bir dolgu verniktir.	
Kod	875.38.838 (kış formülü); 875.38.839 (yaz formülü)	
Renk	Şeffaf	
Kullanım Alanları	Mobilya sektöründe her türlü masif ve kaplama yüzeylerde dolgu verniği olarak kullanılır. Özel yapısı nedeniyle doldurma gücü çok yüksektir. Diğer dolgu verniklerinin dolduramayacağı kaplamalarda, kapalı mesamat uygulamalarda mükemmel netice verir. Emsallerinden daha çabuk ve kolay zımpara olur. Özellikle parlak verniklerin, daha parlak görünmesini sağlar.	
Teknik Özellikleri		
Katı Madde (Ağırlıkça)	%42 ± 1	
Yoğunluk	1,00 ± 0,05 g/ml	
İncelme Oranı	Sultan Selülozik Tiner (908,04,808) ile %10 - 20	
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Megapol Dolgu Vernik	2 Kısım
	Megapol Sertleştirici (827,06,827,V1)	1 Kısım
Toz Kuruma	10 - 15 dakika	
Dokunma Kuruma	25 - 30 dakika	
Karışım Ömrü	3 - 4 saat (20 °C)	
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15 - 16 saniye	
Boyanabilen Alan	50 - 60 micron kuru film kalınlığında 120 - 150 gr/m ²	
Tatbikat Şekli	Uygulama yapılacak yüzey; kuru, zımparalanmış ve temizlenmiş olmalıdır. Uygun karışım oranına göre hazırlanmış Megapol Dolgu Vernik, yüzeyin cinsine bağlı olarak katlar arasında 5'er dakika ara vermek suretiyle 2 - 3 kat olarak uygulanır. Kapalı mesamat uygulamalarında fasılalarla 4 kat uygulama yapılabilir. 20 °C'lik ortamda minimum 1,5 - 2 saat sonra zımparaya geçilebilir. Parlak vernik uygulamaları için önce 280 No' lu daha sonra 400 No' lu zımpara yapılmalıdır.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır.	
	Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.	
	Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.	

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-45 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.03.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No:14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

