

DEKOSEN UVF ŞEFFAF VERNİK

Tanımı	Sentetik reçine esaslı, tek komponentli, dış cephelerde kullanılan koruyucu son kat vernik serisidir. Emprenye edilmiş ve nem oranı uygun dış cephe doğramalarda kullanılan elastiki yapılı, güneş ışınlarına karşı UV filtreleri ile desteklenmiş bir verniktir.
Kod	735,seri (parlak, ipek mat, mat)
Renk	Şeffaf
Kullanım Alanları	Dış mekânlardaki her türlü doğrama, pergole, balkon koruluğu, çit ve bahçe mobilyalarında kullanılabilir.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%40±1
Yoğunluk	1,00±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Sentetik Tiner (908,01,800) ile %5 (fırça uygulama) Sentetik Tiner (908,01,800) ile %15-20 (sprey uygulama)
	Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	- -
Toz Kuruma	30-40 dakika
Dokunma Kuruma	2-3 saat
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15-16 saniye
Boyanabilen Alan	50-60 micron kuru film kalınlığında 120-150 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Renklendirilmiş veya ham yüzeye fırça veya sprej tabancası ile aralıklı olarak iki çapraz kat sürülüp kurumaya bırakılır. Gerekli hallerde inceltme için Dekosen Sentetik Tiner veya Emprenye Vernik kullanınız.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-48 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.03.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

