

WOODLACK DIŞ CEPHE VERNİK

Tanımı	Alkid modifiye reçine esaslı, izosiyanat prepolimer kürlenmeli, elastiki yapıda UV dayanımı son derece yüksek, dış mekan mobilya ve ahşap yüzeylerde kullanılan çift bileşenli vernik serisidir.		
Kod	835,53,833 (mat-15-20 gloss) 835,51,831 (ipekmat-30-35 gloss)		
Renk	Şeffaf		
Kullanım Alanları	Dış mekanlardaki her türlü doğrama, pergole ve bahçe mobilyalarında kullanılır.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	%28 ± 1		
Yoğunluk	0,97 ± 0,05 gr/ml		
İncelme Oranı	Hersel Tiner (908,04,800) ile %60-65		
Karışım Oranı	Ağırlıkça Hacimce		
	Woodlack Dış Cephe Vernik	5	5
	Herodur Özel Sertl. (827,30,991)	1	1
Toz Kuruma	10 - 15 dakika		
Dokunma Kuruma	40 - 60 dakika		
Karışım Ömrü	10 - 12 saat (20°C)		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15 - 16 saniye		
Boyanabilen Alan	50 - 60 micron kuru film kalınlığında 120 - 150 gr/m ²		
Tatbikat Şekli	Karışımı yapılan vernik yüzeye ince katlar halinde 2 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında hafif pürüz kırma zımpara yapılmalıdır. Verniğin dış cephedeki dayanımının tam olması için mutlaka kendi sertleştiricisi ile ve belirtilen karışım oranına kesinlikle uyulmalıdır. Fırça uygulamalarında yüzey düzgünlüğü için Herodur Poliüretan Tiner kullanılması tavsiye edilir.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-62 REV. NO / TARİH: 00 / 03.03.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

