

7+1 EPOXY ASTAR BOYA

Tanımı	Epoxy esaslı, çift komponentli, antikoroziyon astar boyadır.	
Kod	512,34 seri	
Renk	İstenilen her renk yapılabilir.	
Kullanım Alanları	Sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyonlarında, rafinerilerde, isleke, köprü, limanlarda, kimyasal tesislerde, barajlarda, arıtma tesislerinde çelik ve beton zeminlerde astar boya olarak kullanılır.	
Teknik Özellikleri		
Katı Madde (Ağırlıkça)	%71±2	
Yoğunluk	1,50±0,05 gr/ml	
İncelme Oranı	Sprey uygulaması Epoxy Tiner (908,13,800) ile %20 – 25 Rulo uygulaması Epoxy Tiner (908,13,800) ile % 10 - 15	
Karışım Oranı		Ağırlıkça
	7+1 Epoxy Astar	7 Kısım
	Epoxy Sertleştirici(517,00,803)	1 Kısım
Toz Kuruma	1 saat	
Dokunma Kuruma	4 saat	
Karışım Ömrü	8 - 10 saat	
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Sprey 15-16 saniye Rulo 40 – 50 saniye	
Boyanabilen Alan	Min 60 micron kuru film kalınlığında 150 – 180 gr/m ²	
Tatbikat Şekli	Çelik yüzeylerin üzerindeki yağ, kir, eski boya artıkları ve pas temizlenene kadar SIS standartlarına göre Sa2 ½ mertebesinde kum püskürtme ile temizlenmelidir. Eski ve kuru beton yüzeylerde ise en üst tabakalardaki mukavemeti düşük kısım temizlendikten sonra; pistole, rulo veya fırça ile 60 – 80 micron kuru film kalınlığı olacak şekilde tatbikat yapılır. Çift komponentli olduğu için daldırma tatbikatına uygun değildir.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.	

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-66 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.06.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No:14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

