

EMPRENYE ŞEFFAF VERNİK

Tanımı	Özel yapısı nedeniyle ahşabın mantar, böcek tahribatını ve çürümesini önleyen ve dış koşullardan koruyan bir verniktir. Emprenye Vernik şeffaftır ancak isteğe bağlı olarak Renkli Emprenye Vernik yapmak da mümkündür.
Kod	745,30,830
Renk	Seffaf
Kullanım Alanları	Dış mekan doğrama, pergole, balkon korkuluğu, çit vb. gibi masif ağaçlarda ilk yüzey koruyucu olarak kullanılır.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	-
Yoğunluk	0,85 ± 0,05 gr/ml
İncelme Oramı	-
	Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	- -
Toz Kuruma	20 - 30 dakika
Dokunma Kuruma	2 - 3 saat
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Ambalaj viskozitesinde
Boyanabilen Alan	1 m ³ ahşap için 20 – 25 L. emprenye vernik
Tatbikat Şekli	Nihai ürün haline getirilen ahşaba daldırma yöntemi veya fırça ile emprenye vernik uygulanır. Daldırma yönteminde ahşabın tamamı emprenye vernik içine daldırılmalı ve ahşabın cinsine bağlı olarak 5 - 15 dakika bekletilmelidir. Emprenye edilen ahşaplar, daldırma tankı üzerinde 3 - 5 dakika süzülmesi için bekletilir. Emprenye işleminden bir gün sonra boyama, iki gün sonra yapıştırma işlemi yapılabilir. Emprenye ahşaba yapılan ön koruma işlemidir. Tam koruma için ahşabın, koruyucu bir vernik ile boyanmasında fayda vardır.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-79 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.06.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No:14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

