

## HERODUR POLİÜRETAN MAT / YARI MAT / İPEK MAT VERNİK

|                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Tanımı</b>                              | Poliüretan esaslı, çift bileşenli, iç mekân mobilya işlerinde kullanılan vernik serisidir. Çizilme ve darbelere karşı dayanıklı filmler oluşturan sonkat verniktir.                                                         |                  |                |
| <b>Kod</b>                                 | 825,seri (mat, yarı mat, ipek mat)                                                                                                                                                                                          |                  |                |
| <b>Renk</b>                                | Şeffaf                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |
| <b>Kullanım Alanları</b>                   | Dahili kullanım amaçlı, mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap işlerinde sonkat vernik olarak kullanılır.                                                                                                         |                  |                |
| <b>Teknik Özellikleri</b>                  |                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
| <b>Katı Madde (Ağırlıkça)</b>              | %25 ± 1                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
| <b>Yoğunluk</b>                            | 1,00 ± 0,05 gr/ml                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
| <b>İncelme Oranı</b>                       | Herodur Tiner (908,16,800) ile %15 - 20                                                                                                                                                                                     |                  |                |
| <b>Karışım Oranı</b>                       |                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ağırlıkça</b> | <b>Hacimce</b> |
|                                            | Herodur Sonkat Vernik                                                                                                                                                                                                       | 3 kısım          | 3 kısım        |
|                                            | Herodur Uni. Sertleştirici (827,06,802)                                                                                                                                                                                     | 1 kısım          | 1 kısım        |
| <b>Toz Kuruma</b>                          | 10 - 15 dakika                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
| <b>Dokunma Kuruma</b>                      | 45 - 60 dakika                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
| <b>Karışım Ömrü</b>                        | 24 saat (20 °C)                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
| <b>Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)</b> | 15 - 16 saniye                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
| <b>Boyanabilen Alan</b>                    | 50 - 60 micron kuru film kalınlığında 100 - 120 gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                           |                  |                |
| <b>Tatbikat Şekli</b>                      | Yukarıda belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, zımpara yapılmış dolgu vernikli yüzeye, 2 - 3 kat halinde spray tabancası ile uygulanır.                                                                                  |                  |                |
| <b>Dikkat Edilecek Hususlar</b>            | Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır.<br>Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.<br>Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır. |                  |                |

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-81 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.06.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

