

MEGADUR 4+1 POLİÜRETAN SONKAT VERNİK

Tanımı	Alkid reçine esaslı, isosiyanat prepolimer kürlenmeli, çizilme direnci ve yüzey dayanımı yüksek sonkat verniktir. Uygulandığı yüzeylere dolgun ve soft bir görüntü verir.		
Kod	875,44,844	Full Mat (5 – 10 GU)	
	875,43,843	Mat (10 – 15 GU)	
	875,42,842	Yarı Mat (20 – 25 GU)	
	875,41,841	İpek Mat (45 – 50 GU)	
Renk	Şeffaf		
Kullanım Alanları	Dahili kullanım amaçlı, mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü ahşap işlerinde, büro mobilyalarında, çelik kapıların ahşap yüzeylerinde, yüksek çizilme direncinin istendiği büro ve ev mobilyalarında sonkat vernik olarak kullanılır.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	%36 ± 1		
Yoğunluk	1,00 ± 0,05 g/ml		
İncelme Oranı	Hersel Tiner (908,04,800) ile %70 - 80		
Karışım Oranı		Ağırlıkça	Hacimce
	4+1 Poliüretan Vernik	4 kısım	4 kısım
	4+1 Vernik Sertleştirici (827,08,802)	1 kısım	1 kısım
Toz Kuruma	10 - 15 dakika		
Dokunma Kuruma	60 dakika		
Karışım Ömrü	10 - 12 saat (20 °C)		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	15 - 16 saniye		
Boyanabilen Alan	50 - 60 micron kuru film kalınlığında 120 - 150 g/m ²		
Tatbikat Şekli	Zımpara yapılmış dolgu vernikli yüzeye, 2 kat halinde spray tabancası ile uygulama yapılır.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-86 REV. NO/ TARİH: 01 / 02.04.2019

