

## SATINFLEX ÇİZİLMEZ PARKE VERNİĞİ

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Tanımı</b>                                  | Alkid reçine esaslı, çift bileşenli, darbe ve çizilme direnci yüksek, uygulandığı yüzeye mat/ipek mat görüntü kazandıran son kat verniktir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |
| <b>Kod</b>                                     | 945,31,931 (ipek mat: 40 - 45 gloss)<br>945,33,933 (mat: 20 - 25 gloss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
| <b>Renk</b>                                    | Şeffaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
| <b>Kullanım Alanları</b>                       | Her türlü parke, rabita, merdiven ve lambriler üzerinde güvenle kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |
| <b>Teknik Özellikleri</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
| <b>Katı Madde (Ağırlıkça)</b>                  | %25 ± 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
| <b>Yoğunluk</b>                                | 1,00 ± 0,05 gr/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |
| <b>İncelme Oranı</b>                           | Herodur Tiner (908,16,800) ile %5 (Fırça Uygulaması)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |
| <b>Karışım Oranı</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ağırlıkça</b> | <b>Hacimce</b> |
|                                                | Satinflex Parke Verniği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 kısım          | 3 kısım        |
|                                                | Herodur Universal Sertl.(827,06,802)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 kısım          | 1 kısım        |
| <b>Toz Kuruma</b>                              | 15 - 30 dakika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |
| <b>Dokunma Kuruma</b>                          | 40 - 60 dakika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |
| <b>Karışım Ömrü</b>                            | 10 saat (20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
| <b>Uygulama Viskozitesi<br/>(20°C/4Dıncup)</b> | 15 - 16 saniye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |
| <b>Boyanabilen Alan</b>                        | 50 - 60 micron kuru film kalınlığında 150 - 180 gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |
| <b>Tatbikat Şekli</b>                          | Uygulamadan önce yüzey kuru, temiz ve tozdan temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki çatlakların da doldurulması gerekmektedir. Hazırlanan yüzeye isteğe bağlı olarak Selülozik veya Poliüretan dolgu vernik uygulanır. Kuruduktan sonra yüzey zımpara yapılır. Zımpara işleminden sonra karışım oranına göre hazırlanan Satinflex Parke Verniği yüzeye fırça veya tabanca ile 1 - 2 kat uygulanıp kurumaya bırakılır. Katlar arasında 3 - 4 saat beklemekte fayda vardır. |                  |                |
| <b>Dikkat Edilecek Hususlar</b>                | Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-90 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.06.2016

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

