

HEREND ASTAR BOYA

Tanımı	Modifiye alkid esaslı, seri hava kurumalı, kısmi termoplastik son kat boyadır
Kod	112,33,seri
Renk	Oksit kırmızı, Gri
Kullanım Alanları	Özellikle zirai alet ve makinalarında, metal eşya sanayisinde, küçük sanayinin uğraştığı tüm alanlarda kullanılmaktadır
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%74 ± 2
Yoğunluk	1,55 ± 0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Herend Tiner ile %20 - 25
	Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	- -
Toz Kuruma	8 – 10 dakika
Dokunma Kuruma	1 – 2 saat
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	18 - 22 saniye
Boyanabilen Alan	50 micron kuru film kalınlığında 150 - 170 gr/m ² .
Tatbikat Şekli	Boyanacak yüzeyler tatbikattan önce toz, yağ ve pastan iyice temizlenmelidir. Boya tabancası ile püskürtme metodu şeklinde tatbik edilir. Daldırma ve fırça tatbikatları için özel formülasyon gereklidir
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

AS-03.04/S-TDS-92 REV. NO/ TARİH: 00 / 03.06.2017

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

