

HERTERM AKRİLİK SONKAT BOYA

Tanımı	Akrilik reçine esaslı, fırın kürlenmeli bir sonkat boyadır.	
Kod	244.30.700	
Renk	Metalik Gri	
Kullanım Alanları	Otomotiv ve metal eşya sektöründe kullanılır. Atmosferik şartlara, darbelere ve bükülmeye dayanıklıdır.	
Teknik Özellikleri		
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 40 ± 1	
Yoğunluk	1,00 ± 0,03 gr/cm ³	
İncelme Oranı	Herterm Akrilik Tiner ile	% 20-25
Flash-off	15-30 dakika	
Fırınlama (150 °C)	30 dakika	
Parlaklık (60 °)	70-80 Gloss	
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	14-18 saniye	
Boyanabilen Alan	Min. 50 mikron kuru film kalınlığı için 125-150 gr/m ²	
Tatbikat Şekli	Metal yüzeyler tatbikattan önce toz, kir ve paslardan arındırılmalıdır. Yüzeyler tercihen astarlanmalıdır. Boya tabancası ile püskürtme metodu şeklinde tatbik edilir.	
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.	

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

