

MODİFİYE AKRİLİK SONKAT

Tanımı	Akrilik esaslı, klor-kaucuk modifiye, çok iyi U.V direnci olan, hızlı kurumalı, çok iyi elastikiyete sahip sonkat boyadır.
Kod	594.33.Seri
Renk	İstenilen her renk yapılabilir.
Kullanım Alanları	Hızlı kurumanın önemli olduğu imalatlarda, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara maruz kalan metal yüzeylerde, ziraat aletlerinin boyanmasında, deniz taşımacılığında kullanılan konteynerlerde sonkat boya olarak kullanılır.
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%55±2
Yoğunluk	1,23±0,05 gr/cm ³
İncelme Oranı	Pistole Uygulama (Universal Tiner ile) %10-15 Fırça/Rulo Uygulama (Universal Tiner ile) %4-6
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	-
Toz Kuruma (20°C)	30 dakika
Dokunma Kuruma(20°C)	1 saat
Tam Kuruma(20°C)	12 saat
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	20-22 saniye (pistole uygulama) 40-60 saniye (fırça/rulo uygulama)
Boyanabilen Alan	60-80 micron kuru film kalınlığında 140-160 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Uygulama yapılacak astarlanmış yüzeylere; 1,4-2,1mm meme çaplı tabanca ile 3-4 atm basınç ile uygulama yapılır. Air-less tabanca kullanılması durumunda 0,018-0,021" meme ve 1,5-2 atm basınç kullanılmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

HERKİM POLİMER KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10004 Sokak No:4 P.K. 39 B.Çiğli/İZMİR • Tel : (0232) 376 72 41 (Pbx) • Fax : (0232) 376 72 40

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü : Yağız Sk. No:14/B Siteler/ANKARA • Tel : (0312) 351 50 32 • Fax : (0312) 351 50 33

Akdeniz Bölge Müdürlüğü : Şafak Mah. 4259 Sk. No.14 ANTALYA • Tel : (0242) 221 21 15 • Fax : (0242) 221 24 77

www.herkim.com • e-mail: info@herkim.com

