

TEK BİLEŞENLİ PARKE VERNİĞİ (CAM CİLA)

Tanımı	Sentetik reçine esaslı, tek bileşenli bir parke verniğidir.
Kod	785,30,830
Renk	Seffaf
Kullanım Alanları	Her türlü parke ve rabıtada, dış panjurlarda, storlarda, pergolelerle, pencere doğramalarında kullanılabilir. Darbe, çizilme ve dış etkenlere karşı son derece dayanıklı, çok parlak bir görünümü olan elastiki bir verniktir. .
Teknik Özellikleri	
Katı Madde (Ağırlıkça)	%56±1
Yoğunluk	0,97±0,05 gr/ml
İncelme Oranı	Hersen Tiner (908,01,800) ile %5-10 spray uygulama Ağırlıkça Hacimce
Karışım Oranı	-
Toz Kuruma	1-2 saat
Dokunma Kuruma	1 gün
Karışım Ömrü	-
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	30-35 saniye (fırça uygulamasında) 16-17 saniye (spray uygulamasında)
Boyanabilen Alan	50-60 micron kuru film kalınlığında 120-150 gr/m ²
Tatbikat Şekli	Ham yüzeye iki kat Hersel Dolgu Vernik uygulanır. Üzerine bir gün sonra Tek bileşikli Parke Verniği (Cam Cila) fasılalarla 2 kat olarak fırça ile uygulanır. Spray tabancası ile uygulamalarında Cam Cila, uygulama vizkozitesine Sentetik Tiner (908.01.800) ile getirilerek uygulama yapılır. Dolgulu yüzeye yaklaşık 200-250 gr. sarfiyat tavsiye edilir.
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.

