

MEGA SHOP PRIMER

Tanımı	Epoxy esaslı, çift komponentli, hızlı kuruyan antikoroziyon astar boyadır		
Kod	542.33.795		
Renk	Oksit Kırmızı,Gri		
Kullanım Alanları	Her türlü sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyonlarında, barajlarda, köprülerde, otoyol quard raylarda ,enerji nakil hatlarının çelik kontrüksiyonlarında, gemilerde galvanik etkiyle metali katodik olarak korumak için kullanılır.		
Teknik Özellikleri			
Katı Madde (Ağırlıkça)	% 80 ± 2		
Yoğunluk	1,95± 0,05 gr/cm³		
İncelme Oranı	Pistole Uygulamada (Epoxy Tiner ile) % 6-10		
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	Mega Shop Primer	8 kısım	
	Epoxy Astar Sertleştirici (517.00.803)	1 kısım	
Toz Kuruma	5-10 dakika		
Dokunma Kuruma	30-40 dakika		
Karışım Ömrü	24 saat		
Uygulama Viskozitesi (20°C/4Dıncup)	Pistole	18-20 saniye	
Boyanabilen Alan	Min. 25 micron kuru film kalınlığı için 100-120 gr/m²		
Tatbikat Şekli	Çelik ve metal yüzeylerin üzerindeki yağ, kir, eski boya artıkları ve pas temizlenene kadar SIS Standartlarına göre Sa2½ mertebesinde kum püskürtme ile temizlenmelidir. Hava emişli, 3-4 bar ve 1,4-1,8mm meme çaplı pistole ile 25-35 micron kuru film kalınlığı olacak şekilde tatbikat yapılır.		
Dikkat Edilecek Hususlar	Kompozisyonda uçucu ve parlayıcı solventler olduğundan uygulama alanları havalandırılmalı, açık alevden sakınılmalıdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır. Direkt güneş ışığı olmayan serin yerlerde stoklanmalıdır.		

Ürün Teknik Bülteninde yer alan bilgiler laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Malzeme güvenlik bilgi formları istek üzerine verilir.